



## PRODUKT SPECIFIKATION TERMOSKYDD

<b>Utfärdare:</b> Bengt-Inge Brodén	<b>Datum:</b> 2010-05-27	<b>Utgåva:</b> 1	<b>Art Nr:</b> 62 0301-80-01	<b>Benämning:</b> Färg med Termoskydd
<b>Tillverkare:</b> Simonssons Måleri	<b>Ansvarig Produktion:</b> Owe Carlsson	<b>Kvalitetsansvarig:</b> Owe Carlsson	<b>Produkt innehavare:</b> CAS AB	<b>Leverantör:</b> CAS AB

- Innehåll.** Färg innehållande vakuumiserade keramiska kulor i storleksintervallet 10 – 120 µm.
- Effekt.** Reflekterar bort den infraröda varma delen av ljusspektret med upp till 89 % och ökar hållbarheten på underlaget genom hög tålighet mot UV-strålning.
- Tjocklek.** 0.40 mm. Applicering sprutmålas på fabrik.
- Innehåll.** Polyakrylat-dispersion, zinkoxid, titandioxid, kaolin, kalciumkarbonat, silikat, vatten, glykoleter, cellulosa, konserveringsmedel och keramiska kulor. Vid färgsättning tillkommer färgpigment. Produktgrupp Mikrosilikat: M-DF01
- Produktfakta.** Kulörsätts enligt NCS. Glans matt enligt DIN-EN 13 300. Kornighet fin enligt DIN-EN 13 300. Fukttålighet klass 2 enligt DIN-EN 13 300. Täckningsförmåga klass 2 enligt DIN-EN 13 300. Soljusreflektion 84 % enligt DIN 67 507.
- Resistent mot kemikalier. Brandskyddsklass B1, på trä B2 enligt DIN 4102.  
Densitet 1,04 kg/dm<sup>3</sup> enligt DIN 53 217-2. SD-värde torr 0,58 och fuktig 0,42 enligt DIN 52 615.
- Torktid.**  
**Klibbfri.** 20 minuter.
- Övermålningsbar.** 12 timmar.

### Clean Analytical System AB

---

<b>Adress:</b> Gårdfarivägen 3 532 38 Skara	<b>Telefon:</b> 0511-163 70	<b>Fax:</b> 0511-180 82	<b>E-post:</b> info@casab.se	<b>Hemsida:</b> www.casab.se
---	--------------------------------	----------------------------	---------------------------------	---------------------------------